

iBiotec®


TEHNIČNI IZDELKI RASTLINSKEGA IZVORA
ZA VROČE, TOPLO IN HLADNO
ASFALTIRANJE



Tehnični list - izdaja 17/01/2023

iBiotec® SOLVETAL® DBA 200

Debitumant za hladne,
mlačne ali vroče asfalte
Recikliranje po odstranjevanju
starih premazov



FIZIKALNO-KEMIJSKE LASTNOSTI

LASTNOSTI	VREDNOTE	ENOTE
Videz	Prozoren	-
Barva*	Rumeno-oranžna	-
Vonj	Nežen, značilen	-
Gostota pri 25°C	875	kg/m ³
Ledišče	-20	° C
Topnost v vodi	0	%
Kinematična viskoznost pri 40°C	5	mm ² /s
Površinska napetost	32	dine/cm
Lomni količnik	1,4570	
Topilna moč	>200	-

indeks butanola Kauri		
Kislinsko število	< 1	mg(KOH)/g
Jodno število	< 120	gl ₂ /100g
Vsebnost vode	< 0.2	%
POŽARNO VARNOSTNE LASTNOSTI		
LASTNOSTI	VREDNOTE	ENOTE
Plamenišče (zaprta posoda)	>170	° C
Točka samovžiga	>250	° C
Spodnja meja eksplozivnosti	Neeksplozivno	% (prostornina)
Zgornja meja eksplozivnosti	Neeksplozivno	% (prostornina)
Vsebnost eksplozivnih, oksidativnih, vnetljivih, zelo ali izredno vnetljivih snovi	Popolnoma brez	%
TOKSIKOLOŠKE ZNAČILNOSTI		
LASTNOSTI	VREDNOTE	ENOTE
Indeks anizidina	< 5	-
Peroksidno število	< 10	meq(O ₂)/kg
TOTOX (anizidinski indeks + 2x peroksidni indeks)	< 25	-
Vsebnost rakotvornih, mutagenih in strupenih snovi za razmnoževanje, dražilnih, jedkih snovi	Popolnoma brez	%
Vsebnost preostalega metanola iz transesterifikacije	0	%
Emisije nevarnih spojin, CMR, dražilne snovi, jedko pri 160°C.	0	%
OKOLJSKE ZNAČILNOSTI		
LASTNOSTI	VREDNOTE	ENOTE
Nevarnost za vodo	1	razred
Primarna biološka razgradljivost CEC 21 dni pri 25°C	nad 90	%
Enostavna biorazgradljivost OECD 301 A po 28 dneh Izginotje COD	nad 80	%
Enostavna in končna biorazgradljivost OECD 310 C v 28 dneh Biorazgradnja po 67 dneh	nad 90 100	% %
Sposobnost kopičenja v organizmih Porazdelitveni indeks (n-oktanol/voda):	manj kot 3	log KOW
Parni tlak pri 20 °C	< 0,1	hPa
Vsebnost VOC (hlapnih organskih spojin)	0	%
Vsebnost topil	0	%
Vsebnost okolju nevarnih snovi	Popolnoma brez	%

Vsebnost spojin s potencialom globalnega segrevanja	0	%
Vsebnost spojin z dejavnikom škodljivosti za ozon	0	%
Ogljikov odtis, analiza življenjskega cikla	1,55	Ekvivalent ogljika v kg

OPIS

SOLVETAL® DBA 200 je odlično razredčilo za starejše asfalte, namenjeni recikliranju v nove premaze na gradbiščih. Je močan debitumant za čiščenje brusilnih strojev

NAVODILA ZA UPORABO

Uporabljajte v čisti obliki. Pršite s pomočjo nizkotlačne naprave in v zmernih količinah. Pustite delovati nekaj minut.

OPOMBA: SOLVETAL DBA 200 ne vsebuje emulgatorja, niti ni emulgiran v vodi. Zato nima učinka v ločevalnikih ogljikovodikov.

PAKIRANJE



iBiotec® Tec Industries®Service

Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.
Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.