


热铺、  
温铺、  
冷铺沥青混合料路面用植物提取专用产品

技术表 - 22/12/2022版

# iBiotec® SOLVETAL® DBE 250

混凝土搅拌站用乳化防粘剂  
配自动喷水坡道



可单独使用或稀释使用  
提升工作安全性  
在新一代植物脂类基础上制成  
可完全生物降解

	<p>有机挥发性化合物含量0</p>		<p>生命周期分析ISO 14 040</p> <p>碳平衡 1,55 公斤 碳当量</p>	<p>承诺不含农药残留 非转基因</p>
--	--------------------	--	--	--------------------------

### 描述

SOLVETAL® DBE 250为浓缩液，适用于路面铺装层的施工和运输过程中的防粘处理、除沥青。

SOLVETAL® DBE 250为特制清洁液，用于代替低闪点植物酯或烟雾发生剂。它可即可满足机构管理人员、安全协调员和业务负责人对施工安全、卫生、环境以及设备和相关环境的性能和兼容性方面要求。

**物理化学特性**

特性	数值	单位
外观	流体	-
水溶性	100	%
颜色*	-	-
气味	微弱	-
25°C状态下的密度	885	kg/m <sup>3</sup>
冰点	-12	°C
40°C 状态下的运动粘度	4.5	mm <sup>2</sup> /s
折射率	1.4560	
<b>性能特性</b>		
特性	数值	单位
除沥青时间	5分30秒	分钟 秒
除沥青燃油时间	5分45秒	分钟 秒
<b>消防安全特性</b>		
特性	数值	单位
闪点 ( 开放炉舱)	202	°C
自燃点	>250	°C
爆炸下限	不易爆炸	% (v/v)
爆炸上限	不易爆炸	% (v/v)
蒸汽压力	<0.01	20°C时千帕
易爆、可燃、易燃、非常易燃、极度易燃物质含量	完全不含	-
<b>毒性</b>		
特性	数值	单位
碘值	109	克/100 克
Totox (基苯甲醚值 + 2x 过氧化物值)	9.56	-
加速氧化试验 ( Rancimat试验)		
- 排量	10	升/小时
- 温度	100	°C
- 时间	2.6	小时
有毒、毒性强、致癌、致突变、生殖毒性、有害、刺激性或腐蚀性物质含量。	完全不含	-
<b>环境特性</b>		
特性	数值	单位
生物降解性	易生物降解	-
COV含量 (有机挥发性化合物)	0	%
溶剂含量	0	%
环境有害物质含量	完全不含	-

## 使用注意事项

使用前请在温度适宜的场所避光保存。请勿大量喷洒该品或装入一个小桶内喷洒。可直接或加入水稀释使用。请勿与燃油混合，归类为致癌类产品。  
· 不要用作车身清洗剂。

## 应用

功能	相关设备 (设备或材料)
防粘剂	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 料车、交通车辆或沥青混合物刮板式输送机</li><li>▶ 卡车翻斗</li></ul>
除沥青剂	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 接触沥青的金属零件</li><li>▶ 接触油脂的金属零件</li><li>▶ 装乳液或沥青的实验室玻璃器皿</li><li>▶ 脏污衣服</li><li>▶ 脏污手套</li><li>▶ 脏污鞋</li><li>▶ 沥青滤网</li></ul>

## 使用方法

用作防粘剂，以30%比例用水稀释，适用于卡车翻斗上配备喷洒斜坡的混凝土搅拌机。  
意外溢出时用作强力除沥青剂。可用水冲洗。

**针对未配备自动喷洒斜坡的搅拌机，建议作为即用型防粘剂，采用一个低压喷雾器。**

## SOLVETAL® AC 100

请在网站[anticollantbitume.com](http://anticollantbitume.com)上查询相关说明和技术说明书。

## 介绍



iBiotec® Tec Industries®Service

Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France

Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32

[www.ibiotec.fr](http://www.ibiotec.fr)

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.